



Association l'Arrière-pays – 13 juillet 2019

Recette de peinture à l'ocre

Pour peindre les bois et les rendre imputrescibles

Ingrédients pour 12 kg de peinture soit 40 m² (soit 0,3 kg/m²)

- 8 litres d'eau
- 650 g de farine de blé ou de seigle
- 2,5 kg d'ocre
- 250 g de sulfate de fer
- 1 litre d'huile de lin
- 1 décilitre de savon liquide

Préparation :

- Porter 7 litres d'eau à ébullition.
- Diluer la farine dans 1 litre d'eau et mélanger.
- Laisser cuire en mélangeant pendant 15 minutes.
- Ajouter ensuite le pigment coloré et le sulfate de fer.
- Faire cuire en continuant de mélanger pendant 15 minutes.
- Ajouter l'huile de lin.
- Faire cuire en continuant de mélanger pendant encore 15 minutes.
- Ajouter le savon liquide pour favoriser l'émulsion de l'huile de lin.
- Laisser refroidir. La peinture est prête à l'application.

Conditions météorologiques :

- Ne pas peindre sur une surface fortement échauffée par le soleil ou sur du bois humide.
- Ne pas peindre en-dessous d'une température de 5°C
- En cas de risque de présence de spores de moisissures dans le bois, un traitement doit être effectué.



Association l'Arrière-pays – 13 juillet 2019

Avant de repeindre :

- Brosser ou laver le bois avec une brosse métallique, retirer le bois qui s'est détaché.
- Brosser ensuite la surface avec une brosse douce ou un balai.
- L'ancienne peinture peut également être retirée à l'aide d'une lance haute-pression (éviter d'utiliser la pression maximale pour ne pas endommager le bois)

Conseils d'application :

- Le bois neuf peut être enduit d'une couche d'apprêt ou peint directement (attention au tanin du chêne neuf).
- Pour la couche d'apprêt, utiliser la peinture diluée dans 10-20 % d'eau.
- Pour la couche de finition, passer de la peinture non diluée après au moins 24 heures.
- Appliquer la peinture par couches minces successives au moyen d'une brosse.
- Peindre une nouvelle couche de finition après environ deux ans.

Temps de séchage :

- La peinture à l'ocre sèche en une heure environ.
- Pour plus de sécurité, laisser les protections autour des fenêtres et en bas des murs pendant quelques jours.
- Par forte pluie, la peinture peut couler et tacher le bas des murs de la maison.
- A la première couche, la peinture risque de ne pas tenir sur les têtes de clous ou les nœuds du bois mais ceci ne se produit plus à la deuxième couche.

Recette proposée par NATUREL 21

21230 VIEVY | Tél. 03 80 84 86 40

<http://www.naturel21.com/>